

TỔNG QUÁT

Flexipave Resurfacer là sản phẩm gốc acrylic để làm phẳng và làm mịn bề mặt nhựa đường trước khi thi công Flexipave Coating. Nó được thiết kế để xử lý các khuyết tật nhỏ và các vết nứt chân chim. Flexipave Resurfacer có đặc tính đàn hồi và sẽ giữ được độ bám dính vĩnh viễn.

ĐẶC ĐIỂM

Flexipave Resurfacer là một loại vữa đóng rắn nhanh được sản xuất bằng cách sử dụng chất kết dính acrylic và chất độn khoáng được phân loại chính xác. Sản phẩm được trộn với cát khô - sạch trước khi sử dụng:

- Đóng rắn nhanh
- Dễ sử dụng
- Độ bám dính tuyệt vời
- Có khả năng kháng nước

ỨNG DỤNG

Để san phẳng hoặc sửa chữa các vết nứt nhỏ và các khuyết tật bề mặt trong nhựa đường khi sử dụng Hệ thống Flexipave nhằm tạo ra chất lượng cao nhất cho lớp hoàn thiện.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Loại bỏ tất cả dầu, mỡ, bụi bẩn, chất lạ và các hạt rời. Sử dụng Flexipave Patching Compound cho các mục đích sửa chữa khuyết tật lớn hoặc làm phẳng bề mặt.

PHA TRỘN

Flexipave Resurfacer luôn được trộn với cát và nước theo tỷ lệ sau:

Flexipave Resurfacer:	20kg
Cát khô (cỡ hạt 0.1-0.3mm):	12kg
Nước:	8 lít

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Sử dụng thanh gạt cao su để thi công Resurfacer thành một lớp mỏng, đều. Có thể thi công nhiều lớp nếu cần. Đánh giấy nhám nhẹ trên bề mặt đã khô trước khi hoàn thiện tốt nhất là trong vòng 8 giờ kể từ khi thi công.

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Flexipave Resurfacer được đóng gói trong thùng nhựa 20kg và 5kg.

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chưa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Hợp chất làm phẳng đóng rắn nhanh cho bề mặt nhựa đường
Chất độn khoáng	Bột đá cẩm thạch được phân loại chính xác
Chất kết dính	Nhựa Acrylic
Tỉ lệ trộn	Resurfacer 20kg : Cát khô (cỡ hạt 0.1-0.3mm) 12kg : Nước 8 lít
Tỉ trọng	1.10-1.20
Màu sắc	Màu đen, xanh lá
Thi công	Bằng thanh gạt cao su
Định mức	0.6 kg/m ² / lớp
Vệ sinh dụng cụ	Với nước
Đóng gói	Thùng nhựa 20kg và 5kg.
Bảo quản	12 tháng trong thùng chưa mở nắp.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.com.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com