

TỔNG QUÁT

Terrabond Latex S100 là chất kết dính và phụ gia đa năng để sử dụng với các vật liệu kết dính. Sản phẩm được sử dụng để cải thiện độ bám dính và cường độ của các hợp chất kết dính. Nó cũng được sử dụng rộng rãi để sản xuất vữa và vữa chống thấm. Terrabond Latex S100 sử dụng rất tiết kiệm.

ĐẶC ĐIỂM

Terrabond latex S100 là một sản phẩm gốc nhựa styren butadien cải tiến, không độc, không cháy. Khi trộn với các hợp chất gốc xi măng, nó mang lại những lợi ích sau:

- Độ bám dính tuyệt vời.
- Cải thiện độ bền.
- Giảm khả năng thấm nước và muối.
- Tăng độ bền uốn và kéo.
- Tương thích với tất cả các loại xi măng thủy lực.
- Chi phí hiệu quả.

KHU VỰC ỨNG DỤNG

Lớp hồ dầu kết nối:

Trộn theo tỉ lệ thành dạng sệt mịn và thi công cho bề mặt ẩm. Thi công lớp hoàn thiện trước khi sơn lót khô.

Vữa sửa chữa:

Trộn theo tỉ lệ thành hỗn hợp sệt thích hợp để sửa chữa từ 5-40mm.

Lớp vữa cán nền:

Trộn theo tỉ lệ để có được một hỗn hợp đồng nhất. Thích hợp cho lớp vữa cán từ 10-25mm.

Vữa chống thấm:

Trộn theo tỉ lệ để có độ sệt phù hợp. Thi công bằng bay từ 5-10mm.

Hợp chất chống thấm;

Trộn theo tỉ lệ để có hỗn hợp đồng nhất. Thi công bằng chổi / bay 2mm.

Keo dán gạch:

Trộn theo tỉ lệ để có độ đồng nhất chắc chắn. Đề nghị độ dày 5-40mm.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu an toàn sản phẩm có liên quan.

BAO BÌ & TỒN TRỮ

Terrabond Latex S100 được cung cấp dưới dạng can nhựa 5 lít.

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Bao bì chưa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Sản phẩm sản xuất trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Phụ gia kết dính và chống thấm cho vữa
Chất kết dính	Nhựa Styrence Butadiene Rubber
Tỉ trọng	1.02 - 1.05
Đặc tính	Không độc hại, không kết tinh, không bắt cháy.
Màu sắc	Trắng sữa
Đóng gói	5 lít và 20 lít trong can nhựa
Bảo quản	12 tháng trong bao bì chưa mở

Bảng hướng dẫn trộn hỗn hợp vữa cho các ứng dụng.

ỨNG DỤNG	HỖN HỢP VỮA – TỈ LỆ TRỘN (A+B)		PHA TRỘN VÀ THI CÔNG
	TỈ LỆ TRỘN TERRABOND LATEX S100 : NƯỚC (A) (Lít)	TỈ LỆ TRỘN XI MĂNG : CÁT (B) (Kg)	
Lớp vữa kết nối	1 : 1	4 : 0	Thêm từ từ hỗn hợp B vào hỗn hợp A đồng thời khuấy đều để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thi công bằng cọ hoặc con lăn
Vữa sửa chữa	1 : 3	1 : 3	Thêm hỗn hợp A vào hỗn hợp B cho đến khi đạt độ sệt thích hợp cho thi công. Thi công bằng bay thép
Vữa cán nền			

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

ALGERIA:

SARL Terraco Algeria
Tel: +213 (0)23 23 07 80
Fax: +213 (0)23 23 07 80
E-mail: terraco@terraco.dz
Web: www.terraco.dz

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 1 2819 045
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

RUSSIA:

OOO Terraco Industry, Kirjach
Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khv
Web: www.terraco.com

UK:

ADDAGRIP
Tel: +44 (0)1825 761 333
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3 820 100
Fax: +84 (0)274 3 820 101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com