

TỔNG QUÁT

Tilebond 2100/2000 là một loại vữa dán gạch đa dụng cho gạch men dùng để kết dính cho các loại gạch tráng men, gạch nung, khảm. Nó phù hợp để sử dụng trên nhiều loại bề mặt như vữa cát xi măng, bê tông đúc sàn và thạch cao, thích hợp dùng cho cả nội ngoại thất.

DÒNG SẢN PHẨM / MÃ SỐ

2100 TRẮNG	75191
2000 XÁM	75181

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng bề mặt cần phủ phải sạch và không có tạp chất lạ. Bề mặt thấm nước và xốp nên được làm ẩm kỹ bằng nước trước khi thi công Tilebond 2100/2000.

TỈ LỆ PHA TRỘN

Trộn 25 kg Tilebond với 5-6 lít nước sạch và trộn đều để đạt đến độ sền sệt đồng nhất. Để yên trong 5 phút, khuấy lại và thi công.

THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Phủ một lớp Tilebond 2100/2000 dày khoảng 3mm-5mm lên bề mặt nền bằng cạnh nhẵn của bay răng cưa, sau đó dùng cạnh răng cưa kéo lớp vữa đã thi công. Đẩy và vận các viên gạch vào vị trí để tạo ra sự kết dính hoàn chỉnh. Cố định gạch trước khi keo khô bề mặt. Lên kế hoạch làm việc cho phù hợp. Nguyên liệu đã chuẩn bị phải được sử dụng trong vòng 1 giờ.

Đối với nền khó thấm nước, gạch không thấm nước hoặc khi cần cố định gạch lớn, nên thay 10-20% nước trộn bằng Terrabond AC100. Đối với gạch lớn và đá ốp lát, việc phủ một lớp Tilebond trên bề mặt gạch, đá là được khuyến nghị để đảm bảo độ bám dính tối ưu.

KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC KHE NỐI

Để đảm bảo khoảng cách giữa các viên gạch, cần đảm bảo tuân thủ độ dày cần thiết được khuyến cáo.

Khi cần thiết, độ co giãn giữa các khe nên được đưa vào giai đoạn thiết kế.

CHÀ RON

Tham khảo tài liệu kỹ thuật Terragrout để biết thêm chi tiết.

KHE CO GIÃN

Các khe co giãn, khi cần thiết, nên được kết hợp ở giai đoạn thiết kế.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc kéo dài với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Tilebond 2100/2000 được cung cấp dưới dạng bao giấy 25 kg.

Bảo quản vật liệu nơi khô ráo sạch sẽ, tránh độ ẩm cao, ẩm ướt, ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Gói chưa mở có thể được lưu trữ trong 12 tháng. Sản phẩm sản xuất trước ưu tiên sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Keo dán gạch
Màu sắc	Xám / Trắng ngà
Tỉ lệ trộn	25kg Tilebond : 5-6 lít Nước
Thời gian bảo quản sau khi pha trộn	1 giờ
Định mức	4-5 kg/m ² cho độ dày khoảng 2-3mm – Định mức có thể thay đổi tùy theo điều kiện thi công, độ dày ốp – lót.
Cường độ bám dính khi kéo	Điều kiện tiêu chuẩn : EN1348 >0.5N/ mm ²
	Lão hóa nhiệt : EN1348 >0.5N/mm ²
	Sau khi ngâm nước : EN1348 >0.5N/mm ²
Cường độ bám dính sau 28 ngày ở điều kiện thường, N/mm²	> 1.0 N/mm ² (TCVN 7899-2 : 2008)
Độc tố	Không có độc tố
Bảo quản	12 tháng khi chưa mở bao bì
Thời gian khô	20 phút.
Sẵn sàng để chà joint	24 giờ
Sẵn sàng để sử dụng	14 ngày
Đóng gói	Bao bì giấy 25kg

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 1 2819 045
Fax : +353 (0) 1 2819 048
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

PAKISTAN:

Terraco Pakistan Pvt. Ltd.
Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8
Fax: +92 (0)42 3529 70 55
Email: terraco@terraco.pk
Web: www.terraco.com

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terrakohv.ru
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

UK:

ADDAGRIP
Tel: +44 (0)1825 761 333
Fax: +44 (0)1825 768 566
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3 820 100
Fax: +84 (0)274 3 820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com